



Украина, г.Харьков 61017
ул. Сериковская,12
ООО «Агентство изоляции»
тел.(факс): +38(057)752-02-40/41/42
<http://aizol.com.ua>

**Основные технические характеристики лент
электротехнических хлопчатобумажных**

Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм	Разрывная нагрузка ленты по основе, кгс (не менее)	Удлинение , % (не менее)	Линейная плотность ленты, г/м (не менее)
Киперная саржевого переплетения	10 ^{±0,5}	0,45 ^{+0,02}	14	9	1,78
	15 ^{±1,0}		21		2,62
	20 ^{±1,5}		26		3,33
	25 ^{±1,5}		32		4,28
	30 ^{±1,5}		37		5,04
	40 ^{±2,0}		48		6,78
	50 ^{±2,0}		58		8,57
Тафтяная полотняного переплетения	10 ^{±0,5}	0,25 ^{+0,02}	9	8	0,80
	15 ^{±1,0}		13		1,36
	20 ^{±1,5}		16		1,77
	25 ^{±1,5}		18		2,32
	30 ^{±1,5}		21		2,77
	40 ^{±2,0}		26		3,65
	50 ^{±2,0}		32		4,56
Лавсановая полотняного переплетения	10 ^{±0,5}	0,16 ^{+0,02}	18	20	1,74
	15 ^{±1,0}		30		2,62
	20 ^{±1,5}		40		3,33
	25 ^{±1,5}		50		4,3
	30 ^{±1,5}		58		5,0
	40 ^{±2,0}		80		6,64
	50 ^{±2,0}		100		8,26